




GK01
Nighthawk Black




GK02
Ghost Black



GK03
Deep Red



GK04
Fire Orange




GK05
Gold Yellow




GK06
Deep Blue




GK07
Light Green



GK08
Violet



GK09
Milky White



GK10
Pure Red

G Kandy 取扱説明書

G Kandy をお買い上げ頂きましてありがとうございます。この説明書をよくお読みになり、耐光性・発色・作業性に優れた Kandy カラーをお楽しみ下さい。

Kandy カラーは輸入品を含め、染料が多くを占め一般的に色飛びが激しい塗料と言われております。しかし、この G Kandy は顔料と特殊樹脂を使用することにより色飛びを最大限に抑える Kandy カラーとして開発しました。一般的に顔料は粒子感が大きい為、隠べいの良い塗料とされておりますが、我々が開発しました G Kandy は顔料を染料の粒子感 (NANO 粒子) に砕き、ROHAN IZAWA が独自に配合し斬新なカラーバリエーションを作り出しました。さらに専用の樹脂と配合された G Kandy はクリアーで押さえる事無くそのままグラフィックのデザインを引ける画期的な Kandy カラーなのです。

1. 下地処理は現在お使いのものを併用して下さい。サフェーサーの最終仕上げ、旧塗膜への足付は 600 番～1000 番で仕上げして下さい。
2. 下地処理終了後、ベースカラーをペイントして下さい。通常粗目のシルバーをペイントし発色を重視しますが、同系色のベースカラーをペイントする事に依り、塗りムラやその他のリスクを回避します。
3. G Kandy を重ねていく際には、塗装面のツヤが引いてから次のコートを行って下さい。
4. G Kandy は顔料を使用している為、ペイント回数を重ね過ぎるとくすみが生じる場合があります。コート数は色によりますが、6～8 コートまででフィニッシュして下さい。
5. G Kandy ペイント後、G Bclear 又はマルチタイプのクリアーで仕上げして下さい。
6. 乾燥後、通常の塗装同様にポリッシングを行って終了です。



使用上のご注意

使用中、使用後に体に異常を感じた場合は直ちに医師の診断を受けてください。万が一、目や口の中等に入った場合は、大量の水で洗浄し、直ちに医師の診断を受けてください。作業時にはマスク、保護手袋、防護服を着用し長時間の吸引は避けてください。発火の可能性がありますので、高温になる場所や火気の近くに放置しないでください。性質が変化するため、専用以外のシンナーや溶剤を混ぜないでください。

GKandy100g に対しての希釈率

GKandy	GKandy 専用シンナー
100g	120~150%

株式会社 ROHAN

〒632-0004 奈良県天理市櫛本町 3520-1

Tel. 0743-61-5755 Fax. 0743-61-5756

Email. japan@rohan-izawa.com

<http://www.rohan-izawa.com/>