

## スーパーカットコンパウンド ポリッシュコンパウンド：30ml

# PC

### 【特長】

1500 番程度のペーパー目でもしっかりと除去し、カーモデル等の鏡面処理も短時間で仕上げる事が可能！！  
優れた研磨力で力まずに磨くことが可能なので深い傷が入らず、仕上げのフィニッシュコンパウンドでの磨きが楽に！！

塗膜の硬いうレタンクリアーから、塗膜の柔らかいラッカークリアーまで使用可能！！



### 【使用方法】

1. ボトルをしっかり振ってから、柔らかいウエスまたはスポンジにコンパウンドを小豆程度の適量を付けます。
2. ウエスまたはスポンジと塗装面にコンパウンドを広げ馴染ませます。
3. 塗装面のペーパー目が消えて、塗装面がお好みの艶になるまで磨きます。
4. 磨いた塗装面に傷を付けないように、柔らかいマイクロファイバークロス等で拭きあげます。
5. 使用後はしっかりと蓋をし、コンパウンドが乾燥しないように保管してください
6. 次に仕上げ用のスーパーコンパウンド・フィニッシュで磨くとさらに艶と光沢が得られます。

## スーパーカットコンパウンド フィニッシュコンパウンド：30ml

# FC

### 【特長】

ポリッシュコンパウンドの磨き傷に対し、特殊な研磨粒子の配合により、素早く除去し短時間で艶と光沢を得ることが可能！！

油分による艶出し成分を含まず、磨き作業で本来の艶と光沢を引出し、仕上げる事が可能！！



### 【使用方法】

1. ボトルをしっかり振ってから、柔らかいウエスまたはスポンジにコンパウンドを小豆程度の適量を付けます。
2. ウエスまたはスポンジと塗装面にコンパウンドを広げ馴染ませます。
3. ポリッシュコンパウンドの磨き傷が消え、艶と光沢が出るまで磨きます。
4. 磨いた塗装面に傷を付けないように、柔らかいマイクロファイバークロス等で拭きあげます。
5. 使用後はしっかりと蓋をし、コンパウンドが乾燥しないように保管してください。

### ★磨きのポイント★

力を入れて磨くと、摩擦でクリアーが熱を持ち軟化し深い傷が入ってしまいます。

その為、余計に磨き時間がかかってしまいます。

力を入れずにコンパウンドの粒子で磨くようなイメージで磨きましょう。

*Show Up*  
be different.

株式会社シグナル SHOW UP 事業部

〒562-0024 大阪府箕面市粟生新家 2-6-8

Tel. 072-727-7123 Fax. 072-727-2678 Email. [info@showup.jp](mailto:info@showup.jp)

<http://www.showup.jp/compound.html>

