



クエントボディコーティングシステム取扱説明書 (ハイグレード・スタンダード共通)

コーティング前に下記をご用意下さい。

- 脱脂剤
- コーティング剤を塗り込む為のスポンジ 1 個
- 水道水を入れた霧吹きスプレー 1 個
- マイクロファイバークロス 2 枚 (1 枚は一度水に浸し固く絞ったもの。1 枚は乾いたもの。)
- CUENTO ガラスコーティング剤

1. コーティングを施工する前に、施工車両の塗膜の現認を行います。鉄粉・洗車傷・水垢等が確認される場合、コンパウンド等で除去しコーティングの下地処理行って下さい。



2. 下地処理後、洗車をし脱脂剤などで脱脂を行う。

3. コーティングを開始します。

- 1 パネルずつコーティングの施工を行います。スポンジにコーティング剤を 3 滴程つける。



- 施工するパネルに霧吹きスプレーで軽く水を吹付ける。



- パネルにコーティング剤をスポンジで塗り込んだ後、直ぐに水で湿らせたマイクロファイバークロスで均等にコーティング剤を伸ばすように拭上げる。



- 拭上げた後、最後に乾いたマイクロファイバークロスで十分に拭上げ完了。

注) コーティング剤を塗布後、夏季 5 分前後、冬季 10 分前後で硬化が始まりますのでそれまでに拭上げて完了して下さい。



4. 車両全体に施工終了後拭上げ等の最終確認を行い、24 時間は雨や埃が付かない様に車両の保管をして下さい。

注) クエントガラスコーティングは湿気と熱に反応し硬化します。使用後のコーティング剤は蓋をしっかりと閉め涼しい暗所で保管してください。

クエント施工動画はコチラから→https://youtu.be/yFWL_ZQlrp4



株式会社シグナル SHOW UP 事業部

Tel.072-727-7123 Email.info@showup.jp <http://www.showup.jp/cuento.html>

