



envy Kandy Basecolor 取扱説明書

envy Kandy Basecolorをお買い上げ頂きましてありがとうございます。この説明書を良くお読みになり、これまでに無かった透明度が高く耐光性の良い顔料独特の envy Kandy Colorのベースカラーとしてご使用下さい。

使用上のご注意

使用中、使用後、お体に異常を感じた場合は直ちに医師の診断を受けてください。万が一、目や口の中に入った場合は大量の水で洗浄し、直ちに医師の診断を受けてください。作業時にはマスク、保護手袋、防護服を着用し長時間の吸引は避けてください。発火の可能性がありますので、高温になる場所や火気の近くに放置しないでください。性質が変化するため絶対に専用以外のシンナーや溶剤を混ぜないでください。

ペイントマニュアル

KANDYカラーは通常粗目のシルバーをペイントし発色を重視しますが、同系色のベースカラーをペイントする事により耐光性がさらに良くなり、塗りムラやその他のリスクを回避します。

envy Kandy Color全22色とenvy Kandy Basecolor全12色とで264色のカラーが楽しめます。

1. 下地処理は、現在お使いの物でOKです。サフェーサーの最終仕上、旧塗膜への足付は600番～800番で仕上げてください。
2. 下地処理終了後、envy Kandy Basecolorをペイントして下さい。
envy Kandy Basecolorはenvy Kandy Colorシリーズ専用シンナーで希釈し隠蔽するまでペイントして下さい。
envy Kandy Basecolorはenvy Kandy Colorシリーズ専用シンナーで80～100%希釈して下さい。
3. envy Kandy Basecolorをペイント後envy Kandy Colorをペイントして下さい。
(envy Kandy Colorのペイントはenvy Kandy Color取扱説明書を参考にして下さい。)
4. envy Kandy Colorペイント後はトップコートクリアーでフィニッシュして下さい。
5. 乾燥後、通常の塗装同様にポリッシングを行って終了です。

envy kandy Mixing pearls 取扱説明書

ミキシングパールペイントマニュアル

Mixing pearlsは、鮮やかなキラキラした輝きを持ち、強いスパークリング感のある特徴を持つパール顔料を使用したKandyベースカラーです。ベースカラーシルバーの塗装後にペイントすることで、通常のシルバー 単体よりもパールによって深みと輝きを得ることができます。例えば、EK8 ミッドナイトブルーに仕上げる場合、ミキシングパールにEK8 ミッドナイトブルーを添加し、キャンディーパールベースとしてご使用下さい。キャンディーのペイント回数を大幅に減らしKandyColorの ペイントを容易にします。

1. envy Kandy Basecolorをペイント後、envy Kandy Mixingpearlsをペイントして下さい。
パールやマイカをペイントする感覚でペイントしていきます。
envy Kandy Mixingpearlsをよく攪拌し、お好みのenvy Kandyを10～15%添加し、envy Kandyシリーズ専用シンナーで80～100%希釈してください。
2. パールやマイカをペイントするようにセミウェットでペイントします。コート数は、3～5回を目安にペイントしてください。
3. envy kandy Mixingpearlsをペイント後、envy Kandy Colorをペイントします。ペイント回数を目安は2～4回ですが濃さなどお好みで調整してください。
(envy Kandy Colorのペイントはenvy Kandy Color取扱説明書を参考にして下さい。)
4. envy Kandy Colorペイント後はトップコートクリアーでフィニッシュして下さい。
5. 乾燥後、通常の塗装同様にポリッシングを行って終了です。



株式会社シグナル SHOW UP事業部
62-0024 大阪府箕面市粟生新家2-6-8
Tel. 072-727-7123 Fax. 072-727-2678
Email. info@showup.jp