



## ホビー専用 1 液型ウレタンクリアー・マットクリアー取扱説明書

この度はホビー専用 1 液型ウレタンクリアー・マットクリアーをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。下記の使用説明及び注意事項をよくお読みになりご使用下さい。

ホビー専用 1 液型ウレタンクリアーは、硬化剤を配合する必要のない湿気硬化型 1 液型ウレタンクリアーです。2 液型ウレタンクリアーに匹敵する艶と質感、塗膜性能を兼ね備えており、乾燥後のコンパウンドによる磨きも可能です。クリアーとマットクリアーを混合可で、艶の調整も可能です。

注) 他のクリアーとの混合はできません。

### 塗装方法

- マイクロボトル薄め液で 0~60%希釈してください。
- 1 回目セミウエットでペイントし、次にウエットで 1 回~2 回ペイント (1 コートごとに指触乾燥させてください) して下さい。

- 塗装後乾燥させて下さい。

※ 指触乾燥 20° で約 5 分。

コンパウンド磨き可能時間 20° 24 時間 強制乾燥 60° で 60 分となります。

注) 乾燥時間は、材質、塗膜の厚み、湿度などで変動します。

### = 注意事項 =

- **ご購入日より未開封で半年以内、開封後はしっかりと蓋をして 3 カ月以内にお使い下さい。**
- 希釈する場合は 60%迄として下さい。過度の希釈は、艶・塗膜の性能を低下させます。
- クリアーは毎回使い切る様にして下さい。
- 容器の蓋は必ず閉め、出来るだけ空気に触れないようにして下さい。空気中の水分と反応し、凝固・ゲル化の原因となります。
- ラッカー系塗料の仕上げでもご使用いただけますが、クリアーコートする前にしっかりと乾燥させて下さい。
- タレや、艶引けの原因になる為、一度に厚塗りしない様に塗装して下さい。
- **ホビー専用 1 液型ウレタンクリアー・ウレタンマットクリアーは乾燥後、硬化する事に依り非常に強い塗膜を得る事が出来ます。本商品は空気中の水分に反応し硬化する為、開封後ゲル化したり固まる事がありますので出来るだけ早くお使いください。**

株式会社シグナル SHOWUP 事業部

〒562-0024 大阪府箕面市粟生新家 2-6-8

TEL. 072-727-0809 FAX. 072-727-2678

Email : info@showup.jp