



ホビー用 1 液型ウレタンクリアー・マットクリアー取扱説明書

この度はホビー用 1 液型ウレタンクリアー・マットクリアーをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
下記の使用説明及び注意事項をよくお読みになりご使用下さい。

ホビー用 1 液型ウレタンクリアーは、硬化剤を配合する必要のない湿気硬化型 1 液型ウレタンクリアーです。
2 液型ウレタンクリアーに匹敵する艶と質感、塗膜性能を兼ね備えており、乾燥後のコンパウンドによる
磨きも可能です。

クリアーとマットクリアーを混合可で、艶の調整も可能です。

注) 他のクリアーとの混合はできません。

塗装方法

- マイクロボトル薄め液で 0～10% 希釈してください。
 - 1 回目セミウエットでペイントし、次にウエットで 1 回～2 回ペイント〈1 コートごとに指触乾燥させてください〉して下さい。
 - 塗装後乾燥させて下さい。
 - ※ 指触乾燥 20° で約 5 分。
- コンパウンド磨き可能時間 20° 24 時間 強制乾燥 60° で 60 分となります。
- 注) 乾燥時間は、材質、塗膜の厚み、湿度などで変動します。

= 注意事項 =

- 希釈する場合は 10% 迄として下さい。過度の希釈は、艶・塗膜の性能を低下させます。
- クリアーは毎回使い切る様にして下さい。
- 容器の蓋は必ず閉め、出来るだけ空気に触れないようにして下さい。空気中の水分と反応し、凝固・ゲル化の原因となります。
- ラッカー系塗料の仕上げでもご使用いただけますが、クリアーコートする前にしっかり乾燥させて下さい。
- タレや、艶引けの原因になる為、一度に厚塗りしない様に塗装して下さい。

株式会社シグナル SHOWUP 事業部
〒562-0024 大阪府箕面市粟生新家 2-6-8
TEL. 072-727-0809 FAX. 072-727-2678
Email : info@showup.jp