

Neon Color

Show Up Colors
be different.



取扱説明書

この度はNEON COLOR をお買い上げ頂きましてありがとうございます。この説明書を良くお読みになり、これまでに無かった耐光性の良いNEON COLORをお楽しみください。

使用上のご注意

ご使用中、使用後に体に異常を感じた場合は直ちに医師の診断を受けてください。万が一、目や口の中等に入った場合は量の水で洗浄し、直ちに医師の診断を受けてください。作業時にはマスク、保護手袋、防護服を着用し長時間の吸引は避けください。発火の可能性がありますので、高温になる場所や火気の近くに放置しないでください。

ペイントマニュアル

NEONカラーは一般的に色飛びが激しい塗料と言われておりますが、このNEONカラーは2液(硬化剤が入る塗料)で構成され成分も輸入品等とは違う事から、色飛びも従来品より解消されております。ベースカラーをホワイトでペイントするのが発色は優れておりますが、同系色にすれば、さらに色飛びは少なくなります。

1. 下地処理は、現在お使いの物でOKです。サフェーサーの最終仕上、旧塗膜への足付は500番～800番で仕上げてください
2. 下地処理終了後、ベースカラーをペイントして下さい。通常ホワイトをペイントし発色を重視しますが、同系色のベースカラーをペイントする事により耐光性がさらに良くなります。
3. ベースカラーペイント後、NEON COLORをペイントして頂きます。比較的、隠ぺいの良い塗料なので3～5回吹きでフィニッシュして下さい。
NEON COLORは主剤と硬化剤のセット販売です。取材85:硬化剤35の割合で2液用ウレタンシンナーを20～30%希釈して下さい。(希釈用シンナーは普段お使いの2液用ウレタンシンナーをご使用下さい)
4. NEON COLORペイント後トップコートクリアーでフィニッシュして下さい。
5. 乾燥後、通常の塗装同様にポリッシングを行って終了です。

NEON COLOR 1Kセットの場合の希釈率

NEON主剤	硬化剤	シンナー
850g	150g	20～30%

株式会社シグナル SHOW UP事業部

〒562-0024 大阪府箕面市粟生新家2-6-8

TEL 072-727-0809 FAX 072-727-2678

www.showup.jp