

取扱説明書

この度は Mysoul Flakes をお買い上げ頂きましてありがとうございます。下記注意事項、説明書をお読みになりご使用下さい。



各1缶 32g



各1本 16g

ペイントマニュアル

1. 下地処理終了後、ベースカラーをペイントします。
2. ベースカラーペイント後、クリアー（1液でも2液でもどちらでもよい）にマイソウルフレイクを混ぜてスプレーします。その場合の希釈率は下記表をご参考下さい。仕上りフレイク感はお好みで吹き付けます。
3. マイソウルフレイクをペイント後、トップコートクリアーでフィニッシュして下さい。
4. トップコートクリアー乾燥後、通常の塗装同様にポリッシングを行って終了です。

※ 下地処理は、現在お使いの物で結構です。サフェーサーの最終仕上、旧塗膜への足付は 500 番～800 番で仕上げてください。

マイソウルフレイク	クリアー	シンナー
10g	1000g	お使いのクリアーに基づく

[工程動画も御覧下さい。](#)

<http://www.showup.jp/newcolor.html#mysoul>

使用上のご注意

使用中、使用後に体に異常を感じた場合は直ちに医師の診断を受けて下さい。万が一、目や口の中等に入った場合は、大量の水で洗浄し、直ちに医師の診断を受けて下さい。

作業時にはマスク、保護手袋、防護服を着用し長時間の吸引は避けて下さい。

尚、発火の可能性がありますので、高温になる場所や火気の近くに放置しないで下さい。

株式会社シグナル SHOW UP 事業部

〒562-0024 大阪府箕面市粟生新家 2-6-8

Tel. 072-727-7123 Fax. 072-727-2678 Email. info@showup.jp

