

SHOWUP CUSTOM COLOR SERIES CLEAR 取扱説明書

SHOW UP CUSTOM COLOR SERIES CLEAR をお買い上げ頂き、ありがとうございます。
この説明書を良くお読みになりご使用下さい。

使用上のご注意

使用中、使用後、お体に異常を感じた場合は直ちに医師の診断を受けてください。
万が一、目や口の中等に入った場合は、大量の水で洗浄し、直ちに医師の診断を受けてください。
作業時にはマスク、保護手袋、防護服を着用し長時間の吸引は避けてください。
発火の可能性がありますので、高温になる場所や火気の近くに放置しないでください。
性質が変化するため、絶対に専用以外のシンナーや溶剤を混ぜないでください。

特徴

- ◆ 艶残りが大変優れたクリアーで、しっとりとした奥行のある仕上がりになります。
- ◆ 塗装作業性、外観、乾燥性、磨きのすべてにおいて、バランスのとれた性能を発揮します。
- ◆ 特化測対応、第2石油類、PRTR対応型のため、管理が容易です。
- ◆ スポット塗装、ブロック塗装、全塗装のいずれにも適しています。

硬化剤及びシンナーの希釈率

シンナーは専用シンナー(CRED01スロー、CRED02スタンダード、CRED03クイック)をご使用下さい。
硬化剤は専用硬化剤(CAT01標準型、CAT02遅乾型、CAT03速乾型)をご使用下さい。

	クリアー主剤	硬化剤	シンナー
標準仕様	100	33.3	15~40

塗装仕様

塗装環境、スプレーガンの種類に応じて下記を目安に最適な調整を行って下さい。

塗装工程	シンナー希釈	エア圧	吐出量	ガン距離	塗装回数
ブロック塗装	15~40%	0.2~0.3MPa	2~3回転	15cm	2~3回
ぼかし塗装①	80~120%	0.1~0.2MPa	1~2回転	15cm	1~2回
ぼかし塗装②	ぼかし塗装①の塗料を2倍に希釈	0.1~0.2MPa	1~2回転	15cm	1~2回
オールペイント	15~40%	0.2~0.3MPa	2~3回転	15cm	2~3回



株式会社シグナル SHOW UP事業部
〒562-0024 大阪府箕面市粟生新家2-6-8
Tel. 072-727-7123 Fax. 072-727-2678
Email. info@showup.jp