

この度は STELLA HOLOGRAM FLAKES をお買い上げ頂きましてありがとうございます。御座います。

下記注意事項、説明書を良くお読みになりご使用下さい。

シルバーレインボー、ゴールドレインボー、シルバーロングレインボー 3つのシリーズに分かれております。

シルバーレインボーシリーズ			ゴールドレインボーシリーズ			シルバーロングレインボーシリーズ		
品番	サイズ	ガン口径	品番	サイズ	ガン口径	品番	サイズ	ガン口径
SSH05	0.05mm	1.3~1.5mm	SGH05	0.05mm	1.3~1.5mm			
SSH10	0.1mm	1.3~1.5mm	SGH10	0.1mm	1.3~1.5mm			
SSH20	0.2mm	1.5~1.8mm	SGH20	0.2mm	1.5~1.8mm			
SSH40	0.4mm	1.8~2.0mm	SGH40	0.4mm	1.8~2.0mm			
SSH60	0.6mm	DFP-GUN	SGH60	0.6mm	DFP-GUN			
SSH100	1mm	DFP-GUN	SGH100	1.0mm	DFP-GUN	SSLH10	1.0mm	DFP-GUN
SSH150	1.5mm	DFP-GUN	SGH150	1.5mm	DFP-GUN	SSLH20	2.0mm	DFP-GUN

【サイズ：0.05mm～0.4mm】クリアー（1液でも2液でもどちらでもよい）に混ぜ、ベースカラーペイント後、お好みの発色になる迄重ねてスプレーして下さい。

【サイズ：0.6mm～1.5mm&シルバーロングレインボー1mm～2mm】DRY PAINT をして下さい。

ベースカラーペイント後、クリアー（1液でも2液でもどちらでもよい）をペイントし、DFP-GUN に STELLA HOLOGRAM FLAKES のみを入れエアで吹き付けて下さい。

※ DRY PAINT 専用 DFP-GUN は 0.6mm 以上に拘わらず全てのサイズにご使用して頂けます

◆ STELLA HOLOGRAM FLAKES ペイント後、KANDY COLOR をペイントする場合、必ずクリアーをペイントし中研ぎをしてから KANDY COLOR をペイントして下さい。

1. 下地処理は、現在お使いの物で結構です。サフェーサーの最終仕上、旧塗膜への足付は 500 番～800 番で仕上げてください。
2. 下地処理終了後、お好みのベースカラーをペイントして下さい。
3. STELLA HOLOGRAM FLAKES をクリアー（1液でも2液でもどちらでもよい）に希釈してスプレーして下さい。（目を詰める場合は約 15%、目を詰めない場合は約 5%をクリアーに希釈して下さい。）
DFP-GUN で DRY PAINT をする場合、別途 DFP-GUN の取扱説明書をご確認下さい。
4. STELLA HOLOGRAM FLAKES スプレー後、トップコートクリアーでフィニッシュして下さい。
（トップコートクリアーは STELLA HOLOGRAM FLAKES がフラットになるまで中研ぎを行いながら重ねて下さい。）
5. 乾燥後、通常の塗装同様にポリッシングを行って終了です。

◆使用上のご注意◆

使用中、使用後に体に異常を感じた場合は直ちに医師の診断を受けて下さい。万が一、目や口の中等に入った場合は、大量の水で洗浄し、直ちに医師の診断を受けて下さい。作業時にはマスク、保護手袋、防護服を着用し長時間の吸引は避けて下さい。尚、発火の可能性がありますので、高温になる場所や火気の近くに放置しないで下さい。