



マルチクリアーグロス・マルチクリアーマット 取扱説明書

マルチクリアーは、トップコートクリアーとして使用して頂きますが、その他ミキシングクリアーとしてもご使用頂けるマルチクリアーです。

また、マルチクリアーはアクリル合成樹脂を成分としている為、塗装後の膜厚を少なくし尚且つ強く保護するクリアーになります。

ラッカーやウレタン等あらゆる塗料のトップコートとしてご使用頂けます。

ペイントマニュアル

- ・希釈剤 マイクロボトル薄め液 各種 マイクロボトル薄め液ハイブリッド 各種
- ・希釈混合比 主剤 100：薄め液 50%～100%
- ・1回目セミウエットでペイントし、次にウエットで1回～2回ペイント（1コートごとに指触乾燥させて下さい）して下さい。

- ・塗装後の乾燥 40℃ 30分～60分（乾燥機）20℃ 24時間

注）塗装回数、塗膜の厚さで変わります。

- ・ポリカーボネート使用可能
- ・各種塗料のトップコートとして使用可能
- ・パール、濃縮キャンディー塗料との混合可能
- ・ラッカークリアーと同様の使用方法、保管が可能
- ・ウレタンクリアーに匹敵する艶・塗り易さ・塗膜硬度
- ・デカール貼り付け後にコート可能
- ・クリアーとマットクリアーを混合可で、艶の調整も可能

注）他のクリアーとの混合はできません。

= 注意事項 =

- ・開封後はしっかりと蓋をして頂き冷暗所で保管下さい。
- ・希釈する場合は100%迄として下さい。過度の希釈は、艶・塗膜の性能を低下させます。
- ・一度ご使用頂いたクリアーは瓶には戻さずに毎回使い切る様にして下さい。
- ・ラッカー系塗料の仕上げでもご使用いただけますが、クリアーコートする前にしっかり乾燥させて下さい。



株式会社シグナル SHOWUP 事業部
〒562-0024 大阪府箕面市粟生新家 2-6-8
TEL. 072-727-0809 FAX. 072-727-2678
Email : info@showup.jp